

Technisches Datenblatt / *technical datasheet*

heaven 42

softmatt

Parameter <i>parameter</i>	Flächengewicht <i>weight</i>	Dicke <i>caliper</i>	spezif. Volumen <i>bulk</i>	CIE Weiße <i>CIE whiteness</i>	ISO Weiße <i>ISO brightness</i>	Opazität <i>opacity</i>	Biegesteifigkeit <i>bending stiffness</i>
Einheit <i>unit</i>	g/m ²	µm	cm ³ /g	%	%	%	mNm
Norm <i>standard</i>	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470	ISO 2471	Berechnung aus Ultraschallmessung
Bemerkungen <i>comment</i>				D65 / 10°	D65 / 10°		l/q / md/cd
Toleranz <i>tolerance</i>	± 7%	± 7%	± 5%	± 2	± 2	-0,5	± 15%
	115	100	0,87	155	107,0	96,3	0,8 / 0,5
	135	121	0,90	155	107,0	97,3	1,6 / 1,0
	150	130	0,87	155	107,0	98,0	1,8 / 1,3
	170	150	0,88	155	107,0	98,6	2,5 / 1,8
	200	178	0,89	155	107,0	99,2	4,1 / 2,9
	250	224	0,90	155	107,0	99,8	7,6 / 5,2
	300	278	0,93	155	107,0	99,9	14,1 / 9,1
	400	353	0,88	155	107,0	100,0	30,8 / 23,3
	500	465	0,93	155	107,0	100,0	63,0 / 45,0

Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte.

Einzelne Werte können in der industrieeüblichen Streuung nach oben oder unten abweichen.

All data are targets, single measurements may vary in industrial ranges.