

# UMKA COLOR GD2

## Technical Specification Technische Werte Tehnička Specifikacija

Grammage Gewicht Gramatura	Thickness Dicke Debljina	Stiffness / Steifigkeit / Krutost	
		LW 5 <sup>0</sup>	
		mNm	
g/m <sup>2</sup>	mm	md / längs / ds	cd / quer / ps
230	0,285	9,3	4,0
250	0,315	13,5	5,7
280	0,360	19,5	8,1
300	0,390	24,2	10,1
320	0,415	30,7	12,3
350	0,450	39,7	15,9
400	0,525	59,6	22,9
450	0,590	77,9	30,0
500	0,675	97,8	37,6

Testing method / Meßmethode / Metod testiranja	Tolerances / Toleranzen / Tolerancija	
Brightness / Weißgrad / Belina:	ISO 2470	80 ±1%
Grammage / Grammatuur / Gramatura:	ISO 536	+/- 2 %
Thickness / Dicke / Debljina:	ISO 534	+/-5 %
Stiffness / Steifigkeit / Krutost:	DIN 53121	-15%
Testing climate / Prüfklima / Uslovi testiranja :	23 (±1) °C	50(±2)%rh

Valid from 02/2007

**Umka AD Beograd**, 13. Oktobra 1,11260 Umka  
 Tel: +381 11 36 02 600, Fax: +381 11 8026 995  
 Email: [sales@umka.co.yu](mailto:sales@umka.co.yu) <http://www.umka.co.yu>

All figures mentioned above may be subject to technical changes.  
 Alle hier angegebenen Werte sind vorbehaltlich technischer Änderungen.  
 Proizvođač zadržava pravo da menja tehnicku specifikaciju.